

MATERIALS

LINK SL-600 전용 레진 소재

빠른 성형 속도와 높은 출력 정밀도, 내화학성, 낮은 수축률을 갖춘 광경화성 레진입니다. 355 nm UV 레이저로 경화되며, 범용 시제품부터 치과·주조·금형까지 용도에 맞는 소재를 선택할 수 있습니다.

						
White Resin A	White Resin B	High Temperature Resistant Resin A	High Temperature Resistant Resin B	Transparent Resin	Dental Resin	Transparent Quick Casting Resin
흰색	흰색	연노랑	갈색	투명	분홍색	투명
범용, 탭 가공 가능	범용, 탭 가공, 표면 품질 우수	ABS 유사 소재	신발 금형 전용	고투명, 저점도	치과 전용	캐속 주조 전용

노치 충격강도 J/m	30-42	28-38	30-42	30-37	36	24	26
인장강도 MPa	40-54	31-40	40-58	40-58	42-50	40.1	54
파단 연신율 %	8-15	5-8	11-15	7-12	4-9	4.6	9
굴곡강도 MPa	70-74	69	71-76	70-74	80-90	62.4	110
굴곡탄성률 MPa	2478-2530	1900	2495-2565	2599-2715	2300-2600	1850	2420
유리전이온도 °C	67	52	72	60-75	62	58.2	70

※ 표시된 물성은 대표값이며, 출력 및 후처리 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 색상은 참고용이며, 인쇄 및 화면 환경에 따라 실제 소재 색상과 다를 수 있습니다.

Contact Us

어떤 소재가 맞을지 고민되시나요?

출력 목적과 사용 환경을 알려주시면 적합한 소재를 안내해 드립니다.

문의하기 →



Address: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-4 디에스세미콘 5층(14055)

Tel: +82 31-422-1932 Fax: +82 31-422-1931

E-mail: lincsolution@lincsolution.com

Website: www.lincsolution.com

KOR · Ver. 1.0 (2026.10)